

Mortero de revoco y enlucido

Mortero de revoco y enlucido para uso corriente. Es una mezcla de cemento, áridos, agua y si se requiere, adiciones y/o aditivos.

Aplicaciones

Trabajos comunes de enfoscado y revoco.

Puesta en obra

- La superficie del soporte debe ser rugosa y estar limpia.
- Antes de enfoscar debe humedecerse el soporte para evitar una pérdida prematura de agua del mortero.
- Transcurridas 24 horas se mantendrá húmeda la superficie del enfoscado.
- No se aplicará una segunda capa, ni se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que la primera haya fraguado.



Datos técnicos

Mortero seco o húmedo compuesto de cemento gris o blanco, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

Ventajas

- Se trata de un producto con materiales ligeros, ideal para aplicaciones de revoco y enlucido sin sobrecargar la estructura.
- Evita los tiempos de espera en obra.
- Mejora el rendimiento al no tener límite de cantidad simultánea de suministro.
- Menores pérdidas en materias primas.
- Mayor limpieza en la obra.
- Menor coste de personal al entregarse ya fabricado y listo para su uso.
- Garantía de regularidad en calidad y granulometría.